



ArcelorMittal

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr AMP/KRK/11/2017

wersja 4

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej granicy plastyczności w gatunku S460MC

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

1.0982

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do obróbki plastycznej na zimno

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ArcelorMittal Poland S.A. 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 92

Zakład Produkcyjny **ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie 30-969 Kraków ul. Ujastek 1**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony:

Nie ma zastosowania

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 10149-1:2014-02, PN- 10149-2:2014-02

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: **SIMPTESTCERT Sp.z o.o. , Zakład Certyfikacji 40-045 Katowice ul. Astrów 10**

Numer akredytacji: **AC 009**

Numer krajowego certyfikatu: **Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 009-UWB-064**

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie ma zastosowania

ArcelorMittal Poland S.A.
Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
Oddział w Krakowie
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

T 32 776 66 66
F 32 776 82 00
poland.arcelormittal.com

REGON 277839653-00030
NIP 634-24-63-083
Kapitał zakładowy w pełni opłacony:
2 659 478 030,00 PLN
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000115891

Zarząd:
Sanjay Samaddar
Geert Verbeeck
Adam Preiss
Czesław Sikorski
Tomasz Ślęzak

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe			Uwagi
	Grubość (t)	Wartość		
	mm	min	max	
Granica plastyczności $R_{eH}/R_{p0,2}$ (MPa)	$1,5 \leq t \leq 20,0$	460		PN-EN 10149-1:2014-02 PN-EN 10149-2:2014-02
Wytrzymałość na rozciąganie R_m (MPa)	$1,5 \leq t \leq 20,0$	520	670	
Wydłużenie (%)	A_{80}	$t < 3,0$	14	
	A_5	$t \geq 3,0$	17	
Trwałość-skład chemiczny (%)	$1,5 \leq t \leq 20,0$	Al. całk. 0,015	C - 0,12 Mn - 1.60 P - 0,025 S - 0,015 Si - 0,50 Nb - 0,09 V - 0,20 Ti - 0,15 Nb+V+Ti - 0,22	
Tolerancja wymiarów i kształtów	$1,5 \leq t \leq 20,0$	wg.PN-EN 10051		
Zginanie przy minimalnej średnicy trzpienia 1 t	$1,5 \leq t \leq 20,0$	Wynik zginania		
		Pozytywny		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz.883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Tyrpa
Kierownik Zarządzania Jakością
- wyroby płaskie

Kraków dn., 01.10.2019 r.

ArcelorMittal Poland S.A. T 032 776 66 66
Al. J. Piłsudskiego 92 F 032 776 82 00
41-308 Dąbrowa Górnicza poland.arcelormittal.com
Oddział w Krakowie
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

REGON 277839653-00030
NIP 634-24-63-083
Kapitał zakładowy w pełni opłacony:
2 659 478 030,00 PLN
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000115891

Zarząd:
Sanjay Samaddar-
Geert Verbeeck-
Ashok Patil-
Adam Preiss-
Czesław Sikorski-
Tomasz Ślęzak-

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu