




ArcelorMittal

Półwyroby Semi products

K siska płaskie COS Slabs from CCM



Wymiary / Dimensions		Długość Length	Uwagi Remarks
g	s		
mm		m	

WT/PR-/J.043


220	1000 - 2190*	4,2 - 12,0	COS nr 3 CCM 3
250			
300			

WT.66.98

175	740 - 1580	4,3 - 5,9	COS/K CCM/K
220	740 - 1580	6,0 - 11,0	

* po uzgodnieniach dopuszcza się możliwość dostaw kłuski ciętych wzdłużnie nie o szer. <1000 mm / it is possible to offer off line slitted slabs <1000 mm

K siska i kłuski COS Billets and blooms from CCM



WT/PT-/J.010

Wyróżnik oznaczenia Designation	Wymiary / Dimensions			Masa 1 m Weight of 1 m	Długość Length	Uwagi Remarks
	g	s	R _{max}			
	mm			kg	m	
280 x 300	280	300	-	665,0	4,2 - 12,0	COS nr 1 CCM 1
280 x 400	280	400	-	891,0		
105 x 105	105	105	3	85,8	9,0 - 13,5	COS nr 2 CCM 2
120 x 120	120	120	3	112,1		
130 x 130	130	130	4	132,5		
140 x 140	140	140	4	154,5		
160 x 160	160	160	4	201,5		
190 x 220	190	220	5	370,0		

Cięciaki odlewy stalowe Heavy steel castings

- kadzienie
- bijaki
- szaboty
- pierścienie
- korpusy
- liniały
- przeciwniary
- ladles
- drop-weights
- anvil blocks
- rings
- bodies
- manipulator heads
- counterweights

Stalowe konstrukcyjne węglikowe według składu chemicznego
Carbon cast steel according to chemical composition

C	Mn	Si	P	S
% max				
0,25	1,60	0,60	0,035	0,035

Inne gatunki staliwa do uzgodnienia w zależności od cięciaki odlewów
Others cast steel grades on request, depending on weight of castings